

เบเยอร์ อะควาล็อก เบอร์ ดับบลิว-009

น้ำยาทาฟันความเข้มข้นสูง พร้อมใช้งาน สำหรับทาฟันและฟันคอนกรีต

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อะควาล็อก เบอร์ ดับบลิว-009 เป็นน้ำยาฟันซิมพิเศษประเภทโซเลน สูตรน้ำ สำหรับทาฟันและฟันคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดียิ่งย		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ฟันผิวภายหลังใช้งาน ทาสีทับได้ * ใช้งานง่าย สะดวก * แกรงซึมเข้าสู่ฟันผิวได้ดี * ป้องกันค่างในฟันปูนได้ดี 	<ul style="list-style-type: none"> * ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานป้องกันน้ำ * ป้องกันพื้นผิว ทำให้เกิดคราหรือตะไคร่น้ำได้ช้าลง * ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสงแดด * พื้นผิวที่ใช้งานยังให้อากาศผ่านเข้าออกได้ 	
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * ฟันคอนกรีต ปูนฉาบ * ซิเมนต์ ไฟเบอร์บอร์ด * อิฐทราย 	<ul style="list-style-type: none"> * อิฐดินเผา * คอนกรีตมวลเบา * หลังคากระเบื้อง 	
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	10	40	0
* พื้นผิวคอนกรีต	7.6	15.1	0
* ซิเมนต์ ไฟเบอร์บอร์ด	12.6	37.9	0
* อิฐทราย	5.4	9.5	0
* อิฐดินเผา	1.9	9.5	0
* คอนกรีตมวลเบา	1.9	7.6	0
* กระเบื้องหลังคา	12.6	37.9	0
* การแนะนำระบบการใช้งาน	: เนื่องจากปริมาณการใช้งานขึ้นกับความพรุน และการดูดกลืนน้ำยากันซึมของพื้นผิว ขั้นตอนการใช้งาน คือ การอบแห้งให้พื้นผิวดูเปียกทั่วทั้งบริเวณ และปล่อยให้ดูดซึมเข้าภายในพื้นผิว ถึงไว้ประมาณ 30 - 60 นาที แล้วให้ทากับขณะที่รอบแรกยังดูเปียกเงา และให้ทาได้หลาย ๆ รอบ จนกว่าจะครบตามปริมาณที่แนะนำต่อพื้นที่		
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : น้ำยาทาฟันความเข้มข้นสูง * ความถ่วงจำเพาะ : 0.95 - 1.05 * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 - 60 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไ้ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * การเจือจาง : นำสะอาดหรือน้ำประปา (เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน คือ 5 - 35 องศาเซลเซียส * การผสมก่อนใช้งาน : พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาด * พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 25% โดยน้ำหนัก * พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 28 วัน 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราสน้ำมัน สี เศษปูนฉาบ เศษยิปซัม สิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย น้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้ครบเวลารับ * สีรองพื้น : เบเยอร์ อะควาล็อก เบอร์ ดับบลิว-009 จำนวน 1 - 2 เที่ยว : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าอนุกรมประสงค์ เบอร์ บี-1900 หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ อัลตรา ไฮโด โพรเมอร์ เบอร์ บี-2100 * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้ห่างมือเด็ก : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป : เก็บให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น : เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเก็บส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจระคายเคืองของสารเคมี : พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกผิวหนัง ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที : หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ 		
การเก็บรักษา	สินค้าควรอยู่ในที่ร่ม แห้ง ไม้ร้อน ไม้ให้อุณหภูมิสูง แดด ปิดฝาแน่น และมีอากาศถ่ายเทที่ดี		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		