เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900

สีน้ำรองพื้นอะคริลิก รองพื้นปูนกันความร้อนภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900 สีรองพื้นปูนชนิดฟิล์มหนายืดหยุ่นตัวได้ที่ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอริค ผสานกับเม็ดกับเม็ดฉนวนไมโครสเฟียร์เซรามิก (Insulating Microspheres Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นในการ ช่วยป้องกันความร้อนได้สูงสุด และ ช่วยปกปิดรอยแตกลายงา ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าพื้นผิว ทนต่อฤทธิ์ด่างและคราบเกลือจากผิวปูน สำหรับใช้ทารองพื้นผิวปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า เพื่อเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติสำคั-

* อนุภาคไมโครสเฟียร์เซรามิก ช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี
* ปกปิดรอยแตกลายงาของผิวปูน ด้วยซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอริค
* ต่อต้านการเจริ- เติบโตของเชื้อรา

คุณสมบัติการใช้งาน

เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีสำหรับทาภายในและภายนอก อาคารปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	35	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	35	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี

คุณสมบัติทางกายภาพ

* ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก
* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน
* เฉดสี : ขาว
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
  - แห้งสัมผัสได้ : 1 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 3 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งใช้งานได้ : -
* จุดวาบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน

* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง
* ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
  : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีทับอย่างน้อย 30 วัน
* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับแปรง ผสมน้ำสะอาด 5 - 10%
  : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 10 - 15%

ระบบการทาสี

* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน
  : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001
  : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป้วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
  : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900 ดีที่สุด
* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่
  - * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900 จำนวน 1 เที่ยว
  - * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว

  : พื้นผิวปูนเก่า
  - * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว
    : เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบอร์ 9900 จำนวน 1 เที่ยว
  - * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว

การเก็บรักษา

: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น
: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์

คำเตือน

: เก็บให้พ้นมือเด็ก

มาตรฐานอ้างอิง

: -

ขนาดบรรจุ

: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า