



สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์

สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะ "Beger Shield" เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาง่าย กลบเม็ดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น สีไม่ไหลย้อย ไม่เกิดฟองอากาศ งานจบสวย พีสัมสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และประหัดพลังงาน		
คุณสมบัติสำคัญ	ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อีฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	40
• ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	100	130	115
• ทาได้เนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประเภทของสี : อะคริลิกแท้ 100% ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน เจดสี : ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ชิลด์ " ไฟว์สตาร์" ความกว้างจำเพาะ : 1.25 - 1.45 เนื้อสีโดยปริมาตร : 30.0 - 36.0% เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.0 - 55.0% ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น การเงาผิว : นำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาอย่างน้อย 30 วัน สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาทับ เบเยอร์ โมวต์พีร์ เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ดีที่สุด : กวนน้ำสีก่อนและระหว่างการใช้งานทุกครั้ง ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ภายนอกและภายใน บี-6999 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-1500 หรือ เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ เบอร์ บี-2090 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ อย่าสูดดม ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มกราคม 2561_RDI
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน
สำหรับภายนอกและภายใน