

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ สีน้ำทาฝ้าอะคริลิก เบอร์ ไอ-7777 ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความชื้นต่าง เหมาะสำหรับงานทาฝ้าภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ-	* ทาง่าย ใต้พื้นที่ยาก และใต้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความชื้นต่างของพื้นผิว *ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีไลท์ สีน้ำทาฝ้าอะคริลิก เบอร์ ไอ-7777 เหมาะสำหรับใช้ทาฝ้าสำหรับทาภายในอาคาร งานปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นต่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	60	65	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	90	100	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เจดสี : สีขาว * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) (KU) : 118 - 125 * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การพรมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * การพรมก่อนการใช้งาน : สำหรับการพรมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศพรมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * การพรมก่อนการใช้งาน : สำหรับการพรมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา พรมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm * การพ่นหรือลูกกลิ้ง : สำหรับการพ่นหรือลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 15 - 20% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหูดล่อน * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โนวคัวช เบอร์ 3600 * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่สีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ สีน้ำทาฝ้าอะคริลิก เบอร์ ไอ-7777 ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีน้ำทาฝ้าอะคริลิก เบอร์ ไอ-7777 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ 1919 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีน้ำทาฝ้าอะคริลิก เบอร์ ไอ-7777 จำนวน 1 - 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายუსุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		