



Beger

FLEX SHIELD 1K CEMENT WATERPROOF

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว

กันรั่วซึม
100%
Water proof



ใช้กับน้ำดื่มได้
ตามมาตรฐานการประปา



ยืดหยุ่น บิดงอได้



ไม่มีสารระเหยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

- ✓ ฟิล์มยืดหยุ่น ผสานรอยแตกร้าว กันซึมดีเยี่ยม
- ✓ ยึดเกาะแน่น ทาบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- ✓ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ไร้สารพิษ
- ✓ ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



Beger Flex Shield 1K



Exterior/Interior



ทาสีกับได้



ทาที่กระเบื้องได้

ระเบียง พื้น ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำคอนกรีต สระว่ายน้ำ

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยึดหยุ่น ป้องกันน้ำซึมผ่าน 100%

Beger Flex Shield 1K Cement Waterproof

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยึดหยุ่น ส่วนผสมเดียว



คุณสมบัติ ::

- 100%** กันรั่วซึมได้ 100%
- ฟิล์มยึดหยุ่น ยึดเกาะแน่น ฝานรอยแตกง่าย
- ปลอดภัย ไร้สารพิษ ใช้กับน้ำดื่มได้ตามมาตรฐานการประปา
- ทากบนพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ กระจก เบื้องได้ โดยไม่ต้องรองพื้น
- สามารถปล่อยเปลือยได้
- ทนทุกสภาวะอากาศ

พื้นที่ใช้งาน ::

- ✓ ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำ คอนกรีต ทุมครก ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
- ✓ ใช้สำหรับงานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง
- ✓ ทากบนพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ กระจก เบื้อง ได้โดยไม่ต้องรองพื้น



เตรียมพื้นที่

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน
- กรณีที่พื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมด้วย Beger Repair Mortar ปูนซ่อมคอนกรีต
- บริเวณพื้นผิวเรียบมันต้องขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อน
- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา Beger Mouldfree M-001 ให้สะอาด และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- พรมน้ำบนพื้นผิวให้ชุ่ม ก่อนที่จะใช้งาน ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์กันซึม

การใช้งาน

- ผสมเบเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 1K ในอัตราส่วน 2.8 : 1 โดยน้ำหนักหรือขนาด 20 กิโลกรัม กับน้ำ 7 ลิตร และ ขนาด 4 กิโลกรัม กับน้ำ 1.4 ลิตร
- ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ (400-600 rpm) ประมาณ 3 นาที ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้ส่วนผสม อิ่มตัวเต็มที่
- หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมด ภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
- ทาหรือกลิ้งส่วนผสมบนพื้นผิวบริเวณที่ต้องการขณะที่พื้นผิวยังชื้นอยู่ โดยให้ได้ความหนา ต่อชั้นประมาณ 1.0 มิลลิเมตร แล้วทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาชั้นที่ 2
- ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงกันข้ามกับชั้นแรก ที่อัตรา 1.5 - 2 กิโลกรัม / 1 ตารางเมตร / 2 ชั้น

คำแนะนำพิเศษ

ชื่อสินค้า	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ กก./ตรม./เที่ยว	อัตราส่วนการใช้งาน (โดยน้ำหนัก)	ลักษณะการใช้งาน	แห้ง ทากได้	แห้ง ก่อนใช้งาน	แห้ง สมบูรณ์
เบเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 1K	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยึดหยุ่น ส่วนผสมเดียว	<ul style="list-style-type: none"> • 0.8 - 1 กก. / 1 ตรม. / 1 ชั้น / ความหนา 1 มม. • 1.5 - 2 กก. / 1 ตรม. / 2 ชั้น / ความหนา 2 มม. 	ผสม เบเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 1K ต่อ น้ำ ในอัตราส่วน 2.8 : 1 โดยน้ำหนัก หรือ <ul style="list-style-type: none"> • ขนาด 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำ 7 ลิตร • ขนาด 4 กก. (1 กก.) กับน้ำ 1.4 ลิตร 	<ul style="list-style-type: none"> • ทาหรือกลิ้งให้ได้ ความหนาต่อชั้น ประมาณ 1 มม. • ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ก่อนการอบ 2 และต้องทา ในทิศทางตรงกันข้าม กับชั้นแรก 	3-4 ชั่วโมง ต่อชั้น	3-4 วัน ก่อนปูกระเบื้องกับ หรือชั้นน้ำ	28 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

- ความหนาของผิวมากกว่า 2 มิลลิเมตร
- บริเวณพื้นผิวเรียบมันต้องขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อน
- หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
- สำหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตก ร้าว หรือแนวที่จะขยับ ให้ปู ตาข่ายไฟเบอร์กลาส เบเยอร์ ไฟเบอร์ เมช ลงไปในเนื้อของ เบเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ ชั้นแรกก่อนทากวนในชั้นต่อไป

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
- ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



Beger Construction Chemicals

INNOVATIVE SOLUTIONS

นวัตกรรมแก้ไขปัญหา ปกป้องบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ จากเบเยอร์

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค โทร 02-815-5888 กด 3



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

