

BULL

กระทิง

เนื้อชั้น เงานาม คู่มอริง

URETHANE K-5000

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้

ชนิดโพลียูรีเทน สำหรับภายใน-ภายนอก
HIGH GLOSS POLYURETHANE COATING
FOR INTERIOR - EXTERIOR



- เงานาม เน้นขับไล่น้ำ
- เน้นชั้น ยืดหยุ่นเร็ว
- แห้งเร็ว ประหยัดเวลา
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย

3.5 ลิตร



- เงานาม เน้นขับไล่น้ำ
- เน้นชั้น ยืดหยุ่นเร็ว
- แห้งเร็ว ประหยัดเวลา
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย

0.875 ลิตร



0.46 ลิตร

- ✓ เงานาม เน้นขับไล่น้ำ
Glossy & Show Natural Wood Grain
- ✓ เข้มข้น ขึ้นฟิล์มเร็ว
High-build Film
- ✓ แห้งเร็ว ประหยัดเวลา
Fast Dry & Save Time
- ✓ ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย
Durability Film & No peeling

BULL URETHANE K-5000

กระทิง ยูรีเทน เค-5000

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ชนิดโพลียูรีเทน
สำหรับภายนอก - ภายใน



0.46 ลิตร

0.875 ลิตร

3.5 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน / Application Area




พื้นไม้ปาร์เก้
Parquet Floor



ลานสเก็ต
Indoor Sport arena



พื้นไม้จรัส
Wooden Floor



พลอร์ลีลาศ
Dancing Floor



พื้นบันได
Stairs



เฟอร์นิเจอร์ไม้
Furniture

กระทิง ยูรีเทน เค-5000 เป็นน้ำมันเคลือบแข็งชนิดโพลียูรีเทน ระบบ 1 ส่วนผสม สำหรับภายนอก - ภายใน ที่อาศัยความชื้นทำให้แข็งตัว มีสีใสแวววาว ทนต่อการขีดข่วน การหักโคง การกระแทก ทนความร้อน และสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ ชัดเจน อาทิเช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ลานสเก็ต รางโบริลล์ พลอร์ลีลาศ พื้นบันได รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ และงานเคลือบพื้นคอนกรีต เป็นต้น

BULL URETHANE K-5000 is a, single component, moisture-cured polyurethane, providing clear glossy look, suitable for both exterior and interior application. It offer high adhesion, flexibility and durability. Resist to impact force, heat and chemicals. Scratch proved. Suitable to apply on wooden surfaces i.e. parquet floor, wooden floor, stairs and furniture and coating on concrete floor.

ขั้นตอนการใช้งาน / Application System

1. พื้นผิววัสดุต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน
Clean the surface by removing dust and dirt, then make it dry.
2. กรณีพื้นไม้มียาง ร่องพื้นกันยางไม้ด้วย เบเยอร์ วูดซีลเลอร์ บี-2000 1 เทียะ
Wood with tannin, clean the tannin stain and apply Beger Wood Sealer B-2000 1 layer.
3. การทาทดด้วยแปรงเทียวแรก ควรผสมกระทิง ยูรีเทน 3 ส่วน ต่อ กระทิง ยูรีเทน ทินเนอร์ 1 ส่วน (ทินเนอร์ 25%) สำหรับการทาเทียวที่ 2 และ 3 ให้ผสมกระทิง ยูรีเทน 4 ส่วน ต่อ กระทิง ยูรีเทน ทินเนอร์ 1 ส่วน (ทินเนอร์ 20%)
Apply by brush, thinning Bull Urethane with Bull Urethane Thinner in ratio 3:1 (25% thinner) for the first coat. For re-coating layers, thinning Bull Urethane with Bull Urethane Thinner in ratio 4:1 (20% thinner).

ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

ระยะเวลาแห้งผิว Touch Day	0.5-1 ชั่วโมง (hour)
ระยะเวลาแห้งก่อนทาทับ Recoat	4-6 ชั่วโมง (hours)
ระยะเวลาแห้งใช้งานได้ Dry to handle	1-2 วัน (days)
ครอบคลุมพื้นที่ Coverage	35-40 ตร.ม./แกลลอน/เทียะ (sq.m/gallon/layer)

คำแนะนำ / Recommendations

1. การผสม การล้างแปรง ให้ใช้กระทิง ยูรีเทน ทินเนอร์ เค-45 เท่านั้น
For dilution and cleaning, use Bull Urethane Thinner K-45 only.
2. รัปปิดฝาภาชนะกับทิมหลังจากเทออกมาใช้ และต้องใช้ให้หมดภาชนะอย่าเหลือเก็บทิ้งไว้ มิฉะนั้น กระทิง ยูรีเทน เค-5000 จะแข็งตัวในภาชนะ
Keep a container tightly closed when not in use; otherwise, the product can be harden in the container.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมราชโศภน แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

