

ใหม่

Beger BULL

กระเบื้อง

ปูนก่อและกาบ **2ใน1**



ก่อเนียน กาบแน่น



ปูนก่อและกาบ **2ใน1** ตัวจริง
กระเบื้อง แร็งส์



ข้อมูลสินค้า



กระทิง 2อิน1

ปูนก่อและกาอเนกประสงค์



มอร์ตาร์อเนกประสงค์ สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา และงานกาอปูนกระเบื้องที่รวมคุณสมบัติไว้ด้วยกัน สูดรเนื้อปูนอุ้มน้ำพิเศษ มีเวลาในการแต่งแนวก่อและจัดแนวกระเบื้อง ปูนเหนียว ติดแน่น แข็งแรง ทนทาน งานเรียบสวยในทุกขั้นตอน

ก่อเนียบ กาอเนก

คุณสมบัติเด่นงานก่อ

- เหมาะสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา และติดตั้งแผ่นผนังมวลเบาสำเร็จรูป
- สามารถก่อแบบแห้ง ไม่ต้องรดน้ำก่อนก่อ สะดวก ประหยัดเวลา
- ก่อบางเพียง 2-3 มม. ประหยัดปูน งานเรียบสวย แข็งแรง
- เนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะแน่น รับแรงได้เร็ว

ลักษณะการใช้งานก่อ

การเตรียมพื้นผิว :



ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากวัสดุสิ่งสกปรก ฝุ่น เศษปูน สี และคราบน้ำมัน ไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบาสามารถก่อแห้งได้เลย

การผสม :



กระทิง 2อิน1 (ม่วง) 40 กก. (1 ถุง) น้ำ 10 - 10.4 ลิตร หรืออัตราส่วน ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนโดยประมาณ



บ่มผสมกระทิง 2อิน1 (ม่วง) กับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยส่วนไฟฟ้า รอบต่ำ อย่างน้อย 3 นาที โดยเนื้อปูนที่ผสมต้องไม่เป็นเม็ด



ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้สารเคมีบ่มตัว แล้วกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน



การทำงาน :



1. ตั้งอิฐมวลเบาในแนวก่อ ใช้กรียงก่อ ตักและปาดปูนให้เต็มหน้าสัมผัสและหัวอิฐ
2. ตรวจสอบความชันของปูนให้เหมาะสม
 - หากปูนหลวมเกินไป เสี้ยนร่องหัวสัมผัส ปล่อยให้ปูนแห้ง
 - หากปูนแน่นเกินไป เสี้ยนร่องหัวขาด ให้เติมน้ำเล็กน้อย

3. วางอิฐมวลเบาที่กาอแล้วลงบนแนวก่อ ใช้ค้อนยางเคาะเพื่อปรับระดับให้ตรงแนว
4. เก็บรอยปูนส่วนเกินด้วยกรียงให้เรียบร้อย แล้วทำการก่อต่อไปได้ทันที

คุณสมบัติเด่นงานกาอ

- เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ สูงสุด 60x60 ซม.
- ไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนปู ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
- ยึดติดแน่น ไม่สไลด์ เหมาะกับกระเบื้องดินเผา เซรามิก พอร์ซเลน และแกรนิตโต้
- เนื้อปูนเหนียว จัดแนวได้ง่าย งานจบเรียบสวย ทนทาน

ลักษณะการใช้งานกาอ

การเตรียมพื้นผิว :



- พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง เรียบ และไร้คราบ (*ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ)
- พื้นผิวต้องแข็งแรง เรียบ ไม่ร่อน ไร้คราบ (พื้นผิวฉาบหรือฉาบผิวระดับ)
- พื้นที่ยื่น เช่น หัวน้ำหรือครีกร ควรทำระบบกันซึมก่อนปู เพื่อป้องกันการรั่วซึม

การผสม :



กระทิง 2อิน1 (ม่วง) 40 กก. (1 ถุง) น้ำ 10 - 10.4 ลิตร หรืออัตราส่วนที่ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนโดยประมาณ



บ่มผสมกระทิง 2อิน1 (ม่วง) กับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยส่วนไฟฟ้ารอบต่ำ อย่างน้อย 3 นาที โดยเนื้อปูนที่ผสมต้องไม่เป็นเม็ด



ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้สารเคมีบ่มตัว แล้วกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

การทำงาน :



ปาดกาอซีเมนต์ : ใช้กรียงหวงขนาดที่เหมาะสมกับกระเบื้อง (ตามมาตรฐาน) ปาดกาอซีเมนต์เป็นทางยาวลงบนพื้นผิว ติดตั้งกระเบื้อง : วางกระเบื้องลงบนกาอซีเมนต์ทันที กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ ให้ทั่วแผ่น เพื่อให้กาอซีเมนต์เต็มร่อง และยึดเกาะสมบูรณ์ เว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม. สามารถปรับแต่งกระเบื้องให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 10-15 นาที ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว



Beger BULL
กระทิง
ปูนก่อและกาอ 2อิน1



คำแนะนำเพิ่มเติม

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
- ปริมาณการใช้งานก่อ 40 กก. ต่อพื้นที่ 24-26 ตรม. ที่ความหนา 2-3 มม.
- ปริมาณการใช้งานกาอ 40 กก. ต่อพื้นที่ 10 ตรม. ที่ความหนา >3 มม.

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434

Distributed By: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpair

