



เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202

งามโดดเด่นเป็นสง่า ลำเลอค่างทองคำแท้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% คุณภาพสูง พรมพองของชนิดพิเศษ จากสวิตเซอร์แลนด์ ให้สีทองอร่าม ดูดกทองคำแท้ แท่งเร็ว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดียเยี่ยม ทนแดด ทนฝน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * พรมสีทองเงาสว่าง สีส้มอม * ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดียเยี่ยม สีทองไม่ซีดจาง * ให้การยึดเกาะพื้นผิวได้เยี่ยม ไม่ลอกหลุด * ไม่ควรทาที่บนพื้นไม้ และสีน้ำอะคริลิก * ใช้งานง่าย แท่งเร็ว 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 เหมาะสำหรับการทาหรือพ่นบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ หรือ ไม้ เช่น ประตูกรอบ ไม้สัก ไม้หว้า ฝาผนัง และ เฟอร์นิเจอร์		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	150	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : อะคริลิกแลคเกอร์ * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เฉดสี : ทองยุโรป * ความถ่วงจำเพาะ : 0.90 - 1.00 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 50% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : มากกว่า 31 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-5588 * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น พรมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-5588 5 - 15% โดยปริมาตร : สำหรับการแปรงหรือลูกกลิ้ง พรมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-5588 0 - 10% โดยปริมาตร 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โวคด์เฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : พื้นผิวเหล็ก, โลหะ ที่มีความมันเงาควรใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 - 280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 ดีที่สุด * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1001 (สีแดง) หรือ จำนวน 1 - 2 เที่ยว เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1002 (สีเหลือง) * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 - 2 เที่ยว เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1001 (สีแดง) หรือ จำนวน 1 - 2 เที่ยว เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1002 (สีเหลือง) * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวโลหะใหม่ และเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก แลคเกอร์ เบอร์ เอ/อี 8855 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 จำนวน 2 - 3 เที่ยว * กรณีต้องการความเงาเพิ่ม * ทับหน้า : เบเยอร์ สีเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ/อี 4400 		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.3 ลิตร), 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า