

เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000/599

ระบบสีโพลียูรีเทนระบบ 2 ส่วนผสม : แชนดิ่ง ซิลเลอร์

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000/599 แชนดิ่ง ซิลเลอร์ เป็นซิลเลอร์ระบบสีโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม ด้วยอัตราผสมโดยปริมาตร 1:1 สำหรับใช้กับพื้นผิวไม่ทุกชนิด ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * แท้งเร็ว และขัดได้ง่าย * ขัดได้ละเอียด ด้วยกระดาษทราย * ฟิล์มสีที่โปร่งใสดีเยี่ยม * ฟิล์มสีที่เรียบเนียน * ไม่คุดคูลื่นขึ้นสีกับหน้า * เข้าได้ดีกับระบบสีทับหน้า 		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * พื้นปาร์เก้ พื้นไม้ พื้นสีลาศ ระเบียง รั้ว * วงกบ ประตู หน้าต่าง บันได รางบัวลิ่ง * เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ประกอบ * โครงสร้างบ้านใหม่ 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	35	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	75	95	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/7 ลิตร/เที่ยว)	90	100	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีระบบโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม * ลักษณะฟิล์มสี : เงา และ ดำน * เจดสี : ขาวน่านม * ความถ่วงจำเพาะ : 0.95 - 1.05 * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> เวลาแห้งสัมผัส : 10 นาที เวลาแห้งก่อนทา : 30 - 45 นาที เวลาขัด : 30 - 45 นาที เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น * การผสมก่อนใช้งาน : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 (ควรใช้ทินเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากทินเนอร์ชนิดอื่นอาจจะไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% ฟิล์มสีไม่ควรสัมผัสกับน้ำมัน สารเคมี หรือแรงกดทับจนกว่าสีจะแห้งตัวสมบูรณ์ ผสมส่วน เอ และ ส่วน บี ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง (1 : 1) จนผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอประมาณ 10 นาทีก่อนใช้งานและไม่ควรผสมครั้งละปริมาณมาก จนไม่สามารถทำงานได้เสร็จภายในเวลาการทำงานที่กำหนด (Pot life) อาจจำเป็นต้องมีการปรับความหนืดของเนื้อสีโดยการเติม เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อุณหภูมิ อุปกรณ์การทำงานสี เป็นต้น สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง หรือ ลูกกลิ้ง <ul style="list-style-type: none"> ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 20 - 25% โดยปริมาตร สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น <ul style="list-style-type: none"> ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 20 - 25% โดยปริมาตร ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทำการทาสีต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000 ดีที่สุด พื้นผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> * รองพื้น : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000/599 สำหรับพื้นผิวไม้มีเสี้ยน ฐานสูงมาก จำนวน 1 เที่ยว * ทับหน้า : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000 จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไวกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายาสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none"> : ควรระมัดระวังการระบายอากาศที่จะทำให้เกิดการแท้งตัวที่สมบูรณ์ อุณหภูมิขณะทำงานไม่ต่ำหรือสูงเกินไป ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90% : เก็บให้พ้นมือเด็ก : ระมัดระวังให้เข้าตา 		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 2 ลิตร และ 7 ลิตร		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า