

# เบเยอร์ เบ็น-โทน ซีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ จี-5000

รองพื้นป้องกันการเกิดสนิม : สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เบ็น-โทน ซีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ จี-5000 เป็นรองพื้นเหล็กกันสนิมที่ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ทนทานเป็นเยื่อเสริมด้วยผงสีกันสนิมพิเศษ ปกป้องการเกิดสนิมเหล็กได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับรองพื้นเหล็กที่ไม่เคยทาสีมาก่อน และสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงลวดหรือเครื่องขัดเท่านั้น ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเคลือบพื้นผิวเหล็กและพื้นผิวโลหะ</li> <li>* ป้องกันการเกิดสนิม และทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม</li> <li>* มีคุณสมบัติการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกับเหล็กที่ได้ออกไซด์แล้ว</li> <li>* ทนทานสูงเป็นพิเศษ ยืดอายุการใช้งานของโลหะได้นานขึ้น</li> <li>* ทนทานต่อน้ำ สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เฟอโรนิกเจอร์เหล็ก กล่องเหล็กนิรภัย</li> <li>* โครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างทุกชนิด</li> <li>* ท่อเหล็ก งานซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยสนิมเหล็ก</li> <li>* ซ่อมรั่วเหล็ก ตัวถังรถยนต์</li> <li>* การเตรียมพื้นผิวเหล็กสำหรับทาสีใหม่</li> </ul>		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : รองพื้นกันสนิมสำหรับพื้นผิวเหล็ก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ค้ำ</li> <li>* เจดสี : แดง</li> <li>* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 60%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทากัน : 4 - 6 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : มากกว่า 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li> <li>* กั้นเนอร์ : เบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 (ควรใช้กั้นเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากกั้นเนอร์ชนิดอื่นอาจไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้)</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 10 - 15% โดยปริมาตร</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน ใช้แปรงลวดชุบบริเวณที่เป็นสนิมเพื่อเอาส่วนของสนิมออก</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ เบ็น-โทน ซีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ จี-5000 ดีที่สุด</li> <li>* ระบบสี : พื้นผิวเหล็กใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* ซีรองพื้น : เบเยอร์ เบ็น-โทน ซีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ จี-5000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ เบ็น-โทน สีเคลือบเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า