เบเยอร์ เบ็น-โทน สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ จี-5001

รองพื้นป้องกันการเกิดสนิมสำหรับผิว

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เบ็น-โทน สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ จี-5001 เป็นสีรองพื้นเหล็กกันสนิมที่ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ทนทานเป็นเยี่ยม เสริมด้วยผงสีกันสนิมพิเศษ ปกป้องการเกิดสนิมเหล็กได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับรองพื้นเหล็กที่ไม่เคยทาสีมาก่อน และสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงลวดหรือเครื่องขัดเท่านั้น ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติสำคั-	* การเคลือบพื้นผิวเหล็กและพื้นผิวโลหะ * ป้องกันการเกิดสนิม และทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม * มีคุณสมบัติการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกับเหล็กที่ได้กำจัดสนิมแล้ว * ทนทานสูงเป็นพิเศษ ยืดอายุการใช้งานของโลหะได้นานขึ้น * ทนทานต่อน้ำ สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
คุณสมบัติการใช้งาน	* เฟอร์นิเจอร์เหล็ก กล่องเหล็กนิรภัย * โครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างทุกชนิด * ท่อเหล็ก งานซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยสนิมเหล็ก * ซ่อมรั้วเหล็ก ตัวถังรถยนต์ * การเตรียมพื้นผิวเหล็กสำหรับทาสีใหม่

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี

คุณสมบัติทางกายภาพ	
* ประเภทของสี	: รองพื้นกันสนิมสำหรับผิวเหล็ก
* ลักษณะฟิล์มสี	: ด้าน
* เฉดสี	: เทาอ่อน
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -
* ความถ่วงจำเพาะ	: -
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: 60%
* เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: -
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	
แห้งสัมผัสได้	: 30 นาที
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: 4 - 6 ชั่วโมง
เวลาแห้งใช้งานได้	: มากกว่า 6 ชั่วโมง
* จุดวาบไฟ	: มากกว่า 38 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน	
* อุปกรณ์	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
* ทินเนอร์	: เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 (ควรใช้ทินเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากทินเนอร์ชนิดอื่นอาจจะไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้)
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน	: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 10 - 15% โดยปริมาตร
* การผสมก่อนใช้งาน	: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm

ระบบการทาสี	
* การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน ใช้แปรงลวดขูดบริเวณที่เป็นสนิมเพื่อเอาส่วนของสะเก็ดสนิมออก
* ระบบสี	: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีรองพื้นเทากันสนิม เบ็น-โทน เบอร์ จี-5001 ดีที่สุด : พื้นผิวเหล็กใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นเทากันสนิม เบ็น-โทน เบอร์ จี-5001 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีเคลือบเงา เบ็น-โทน จำนวน 2 - 3 เที่ยว

การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก
มาตรฐานอ้างอิง	: -
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า