

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	สีน้าอะคริลิก กระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน เป็นสีน้าอะคริลิกสำหรับทาภายนอก อีกทั้งผสมผงสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีช่วยตีฟิล์มสีสวยสด ทนทาน ไม่ซีดจางง่าย ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ทาง่าย ใต้เนื้อที่มาก ปกปิดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีทนทาน * สีสวย สดใส 		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีน้าอะคริลิก กระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ซีเมนต์ งานก่ออิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พ่นทั้งภายนอกและภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	75	110	100
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้าอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เดคสี : ตามแค็ตตาล็อก "สีน้าอะคริลิก กระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน เบอร์ เค2xxx" * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดควบไ้ : - 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง หรือ ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 10 - 15% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับ เบเยอร์ โมคอฟรี เบอร์ เอ็ม-001 * พ่นที่มียรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มียรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ กระทิง สีน้าอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ กระทิง สีรองพื้นปูนใหม่กันค่าว เบอร์ เคพี300 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ กระทิง สีน้าภายนอกและภายในอะคริลิก เบอร์ เค2xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ กระทิง สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ เคพี100 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ กระทิง สีน้าภายนอกและภายในอะคริลิก เบอร์ เค2xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่ายสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 0.875 ลิตร (เฉพาะแม่สี), 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร		