

เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์

สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาหลังคาเหล็ก รองพื้นกันความร้อนภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 สีรองพื้นชนิดฟิล์มหนา ยึดหยุ่นตัวได้ตามการเคลื่อนตัวของหลังคาเหล็ก ที่ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ เหมาะสำหรับการรองพื้นบนหลังคาเหล็ก ก่อนทาเบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา มีส่วนผสมของเม็ดอนุภาคไมโครสเฟียร์เซรามิกทรงกลมขนาดเล็ก (Insulating Microspheres Ceramic) เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนามาจากอนุภาคนำความร้อนของกระสวยอวกาศ มีคุณสมบัติเด่นในการ ช่วยป้องกันความร้อนได้สูงสุด เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวหลังคาเหล็กกับสีทับหน้า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * อลูภาคไมโครสเฟียร์เซรามิก มีการเรียงตัวที่พื้นผิวซึ่งภายในมีสภาพกลวงเกือบเป็นสุญญากาศ จึงส่งผ่านความร้อนได้น้อย ช่วยเพิ่มการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี เมื่อทาสีเบเยอร์คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ที่หลังคาจะป้องกันความร้อนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดไฟฟ้า และพลังงานที่ใช้ในอาคาร * ช่วยสะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90% จึงทำให้พื้นผิวหลังคาที่หลังจากทาด้วยระบบสีเบเยอร์ คูล จะเย็นลงกว่าก่อนทา 10-12 องศาเซลเซียส 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 เหมาะสำหรับการรองพื้นสำหรับทาหลังคาเหล็ก เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุด ต้องใช้เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา คู่กับเบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 เท่านั้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	120	150	130
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	180	230	200
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	20	25	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เดคซี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การพ่น : ปืนพ่นควรทิ้งระยะให้ผิวพ่นแห้งก่อนทาสีทับอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุมล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมวด์อวเบอร์ 3600 * ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุมล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 ดีที่สุด * พื้นผิวหลังคาเหล็กใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว * พื้นผิวหลังคาเหล็กเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นแดง เบอร์ บี-955 (กรณีเกิดสนิม) จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคาเหล็ก เบอร์ 7000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อากาศสดชื่น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : กำจัดสีผสมตัวให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		