

เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000

สีน้ำรองพื้นอะคริลิก รองพื้นปูนกันความร้อนภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 ซีรองพื้นปูนชนิดฟิล์มหนายืดหยุ่นตัวได้ที่ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ ผสานกับเม็ดกับเม็ดฉนวนไมโครสเฟียร์เซรามิก (Insulating Microspheres Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นในการ ช่วยป้องกันความร้อนได้สูงสุด และ ช่วยปกปิดรอยแตกขยายงา ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าพื้นผิว ทนต่อฤทธิ์ด่างและคราบเกลือจากผิวปูน สำหรับใช้ทารองพื้นผิวปูนใหม่ก่อนทาสีกับหน้า เพื่อเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * อนุภาคไมโครสเฟียร์เซรามิก ช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี * ปกปิดรอยแตกขยายงาของผิวปูน ด้วยซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีสำหรับทาภายในและภายนอกอาคารปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นต่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า 75 125 30	ไม่เกิน 350 600 35	และน้ำ 300 500 เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : ซีรองพื้นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เดคสี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 1 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาสี : 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง * ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับแปรง พสน้ำสะอาด 5 - 10% : สำหรับลูกกลิ้ง พสน้ำสะอาด 10 - 15% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ ไมวคัวย เบอร์ 3600 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นพ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * ซีรองพื้น : เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว * สีกับหน้า : เบเยอร์ คุล ออล ซีเอ็นซี สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอร์ 1xxx, ภายนอก เบอร์ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า : เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทิ้งเงา) เบอร์ 4xxx * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว * สีกับหน้า : เบเยอร์ คุล ออล ซีเอ็นซี สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอร์ 1xxx, ภายนอก เบอร์ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว : เบเยอร์ คุล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทิ้งเงา) เบอร์ 4xxx 		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		