



ข้อมูลทางวิชาการ

เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ โอ-2222

สีน้ำอะคริลิก : สีสำหรับรองพื้นปูนภายใน

| | | | |
|--|---|---------|---|
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ โอ-2222 ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความชื้นด่าง เหมาะสำหรับการงานการรองพื้นภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม | | |
| คุณสมบัติสำคัญ | * ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มาก และฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อด้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ โอ-2222 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสำหรับทาภายในอาคารงานปูน งานคอนกรีต พื้นฉาบ ฐิฐ พื้นพลาสติก และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นด่างของปูน | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) | 30 | 35 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 35 | 40 | เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ด่าน * เกรดสี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไพบ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส | | |
| วิธีการใช้งาน | * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศผสมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm : สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% | | |
| ระบบการทาสี | * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือเหล็กคล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคพีร์ เบอส์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอส์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นสนิมหรือเหล็กคล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนกันด่าง เบอส์ โอ-2222 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * สีสองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนกันด่าง เบอส์ โอ-2222 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน เบอส์ โอ-7xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีสองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนแอนทประสงค์ เบอส์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนกันด่าง เบอส์ โอ-2222 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน เบอส์ โอ-7xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว | | |
| การเก็บรักษา | : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่ายสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ | | |
| คำเตือน | : เก็บให้พ้นมือเด็ก | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน | | |



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : เมษายน 2555
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ดีไลท์ สีสองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ โอ-2222