

เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001

อะคริลิกสำเร็จรูปชนิดยึดหยุ่น พร้อมใช้งาน สำหรับอุดโพรงรอยต่อ รอยแตกร้าว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 เป็นวัสดุอุดรอยต่อ อะคริลิก 100% สำเร็จรูป ชนิดยึดหยุ่นสำหรับอุดโพรงรอยแตกร้าวขนาด 1/2 - 10 มิลลิเมตร ของผนังปูน วงกบ ประตู หน้าต่าง ที่มีการขยับตัวทั้งภายในและภายนอก ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 เป็นอะคริลิกสำเร็จรูปแบบยึดหยุ่น สำหรับอุดโพรงรอยแตกร้าวขนาด 1/2 - 10 มิลลิเมตร สามารถใช้อุดโพรงที่มีการขยับตัว เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ช่องแซมรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบ สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวปูน คอนกรีต กระจก เบ้าไม้ ไม้ ดีไซน์		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เนื้อสัมผัสผสมสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที * อุดโพรงรอยแตกร้าวขนาด 1/2 - 10 มิลลิเมตร * ใช้งานง่าย สิ้น ไม้ตึงมือ และทำงานง่ายขึ้น * ได้ผิวที่เรียบเนียน สีขาวสะอาด * ช่วยประหยัดเวลาทำงาน และลดต้นทุน * ให้ความยืดเกาะต่อพื้นผิวสูง ชัดตักแต่งได้ง่าย * สามารถปล่อยเปลือย หรือทาสีทับได้ * ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสงแดด * ชัดตักแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายและน้ำ * มีความยืดหยุ่นสูง 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* อัตราการใช้งาน (กิโลกรัม/ตารางเมตรที่ความหนา 1 มิลลิเมตร)	2.0	2.5	-
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : อะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน * เวคสี : สีขาว * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : 48 - 52% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> เวลาแห้งสัมผัสได้ : 30 - 60 นาที เวลาขัดได้ : 8 - 10 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนโป๊วทับ : 2 - 3 วัน เวลาแห้งทาสีทับได้ : 2 - 3 วัน * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : เครื่องเล็ก หรือ สแตนเลส * การเจือจาง : พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสม เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * ข้อมแนะนำ : อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน คือ 5 - 35 องศาเซลเซียส * ข้อควรระวัง : ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อน เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไป และห้ามใช้กับบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา * ข้อควรระวัง : ห้ามฉาบทับด้วยซีเมนต์ เพราะซีเมนต์จะแตกก่อน 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน <ul style="list-style-type: none"> * ชัดตักแต่งรอยแตกให้เป็นรูปตัววี * ถ้ารอยแตกที่ ร่องลึกมาก ให้อุดด้วยไฟลอสึนไฟม ให้เหลือความลึกของร่อง ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้างก่อนการอุดโป๊ว * ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 อุดโพรงรอยแตกโดยให้มีลักษณะเป็นหลังเต่าหน้าขึ้นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง * ชัดตักแต่งบริเวณโป๊วด้วยกระดาษทรายและน้ำให้เรียบร้อย ทิ้งไว้แห้ง 2 - 3 วัน จึงทำการทาสีทับได้ * ระบบสี : การแห้งของเบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 ขึ้นอยู่กับความหนาและขนาดของร่องที่อุดโป๊ว <ul style="list-style-type: none"> * พื้นผิวเก่า : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า ก่อนใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 จำนวน 1 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายาสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า