



สีทาฝ้า เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์

สีน้ำอะคริลิกภายในชนิดด้าน สำหรับทาฝ้า เพดาน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาฝ้า เพดาน เหมาะสำหรับงานทาภายใน ให้เนื้อสีมาก จึงปกปิดพื้นผิวได้ดี ง่าย ไร้ฝุ่นที่มาก ให้ฟิล์มสีสวยและทนทานทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่วปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	- ทาง่าย ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม - ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก - ทนทานต่อสภาพความเป็นต่างของพื้นผิว		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีทาฝ้า เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อลูมิเนียม กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ผงภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นต่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	40
• ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	90	100	90
• ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะคริลิก อิมัลชัน • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน • เจดสี : ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ เบอร์ #เอไอ-7000 และเบอร์ #เอไอ-8000" • ความถ่วงจำเพาะ : 1.40 - 1.45 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 35.0 - 40.0% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.0 - 55.0% • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน : สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% • การผสมก่อนการใช้งาน 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่สะอาดแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนําน้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาสีด้วย เบเยอร์ โมวต์เฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผงที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิค ซิลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี • การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีทาฝ้า เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ดีที่สุด : กวนน้ำสีก่อนและระหว่างการใช้งานทุกครั้ง : พื้นผิวปูนใหม่ ฝ้า หรือเพดาน * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ บี-6999 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีทาฝ้า เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า ฝ้า หรือเพดาน * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-1500 หรือ เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ เบอร์ บี-2090 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีทาฝ้า เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> • ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น • อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ • คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ • อย่ายสูดดม • ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มกราคม 2561_RDI
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ สำหรับทาฝ้า