

# เบเยอร์ ซีเคิลอบเงากระเบื้อง ซินโนเท็กซ์

สีน้ำอะคริลิก 10% สำหรับเคลือบกระเบื้อง : สูตรคงทนพิเศษ

|   |  |         |   |
|---|--|---------|---|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์                                   | เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง ผลิตภัณฑ์จากสารอะคริลิกคุณภาพสูงที่มีความคงทนเป็นพิเศษ ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม   |         |   |
| คุณสมบัติสำคัญ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* ทาง่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวย</li> <li>* ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว</li> <li>* ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี</li> <li>* ทนทานต่อการขัดถู สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้</li> </ul>   |         |   |
| คุณสมบัติการใช้งาน                                      | เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐอาคารขนาด 1-2 ชั้น คอนโดมีเนียม โรงงาน พื้นสนามเทนนิส กระเบื้องหลังคา พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ   |         |   |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม                      | ไม่น้อยกว่า  | ไม่เกิน | แนะนำ   |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)                          | 0  | 0       | 30  |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)                         | 0  | 0       | 0   |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 35   | 40      | เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี |
| คุณสมบัติทางกายภาพ                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา</li> <li>* เกรดสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีเคิลอบเงากระเบื้อง"</li> <li>* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 10 - 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : มากกว่า 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 2 - 4 ชั่วโมง</li> <li>* จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส</li> </ul>  |         |   |
| วิธีการใช้งาน   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* กิ๊นเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ผสมน้ำสะอาด 0 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 5 - 15% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> <li>: สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 15%</li> </ul>  |         |   |
| ระบบการทาสี   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โนวคัวช เบอร์ 3600</li> <li>: พูนที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีเคิลอบเงากระเบื้อง ดีที่สุด</li> <li>* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่</li> <li>* รองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> <li>: พื้นผิวปูนเก่า</li> <li>* รองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-11090 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> <li>: พื้นผิวกระเบื้องหลังคา และ สนามเทนนิส</li> <li>* รองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> |         |   |
| การเก็บรักษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> </ul>  |         |   |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>   |         |   |
| คำเตือน   | : เก็บให้พ้นมือเด็ก  |         |   |
| มาตรฐานอ้างอิง  | : -  |         |   |
| ขนาดบรรจุ   | : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน, 5 แกลลอน   |         |   |

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า