

# เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดง (สีเสน) เบอร์ บี-933

## สีรองพื้นสำหรับเหล็ก : ภายในนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดง (สีเสน) เบอร์ บี-933 เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีตะกั่วแดงผสมกับอัลคิเดเรซินพิเศษแห้งเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดง (สีเสน) เบอร์ บี-933 เหมาะสำหรับงานงานเหล็กใหม่ต่างๆ ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสนิมได้ง่าย และในที่มีความชื้นสูง เช่น สะพาน, ท่อคอก, แก่งค่น้ำ, เครื่องจักร, ลำตัวเรือบนพืวนํ้า เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	35	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	94	108	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	40	35	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิม</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงากึ่งด้าน</li> <li>* เดคสี : สีส้ม</li> <li>* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 37%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>เวลาแห้งผิว : 0.5 - 1 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งแข็ง : 5 - 6 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 5 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm : เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคลงาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้นํ้ายาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซ็อฟ เบอร์ 9119</li> <li>* ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> <li>* ทาเบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดง (สีเสน) เบอร์ บี-933 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยนํ้าและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างนํ้าด้วยนํ้าปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		