



เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944

| | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง กับอัลคิเดเรซินพิเศษ แข็งแรง | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 เหมาะสำหรับงานเหล็กข้อมแซมต่างๆ หรือเหล็กใหม่ มีสนิมที่ไม่สามารถกำจัดออกได้หมด ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสนิมได้ง่าย และในที่มีความชื้นสูง เช่น สะพาน, ท่อคย, แก๊งค์น้ำ, เครื่องจักร, ลำตัวเรือบนพื้นน้ำ เป็นต้น | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) | 35 | 40 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 38 | 44 | 0 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <p>: สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิม</p> <p>: กิ่งด้าน</p> <p>: สีแดงอิฐ</p> <p>: -</p> <p>: -</p> <p>: เนื้อสีโดยปริมาตร : 41%</p> <p>: เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</p> <p>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)</p> <p>เวลาแห้งผิว : 0.5 - 1 ชั่วโมง</p> <p>เวลาแห้งแข็ง : 6 - 8 ชั่วโมง</p> <p>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 5 - 6 ชั่วโมง</p> <p>* จุดควบไพบ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</p> | | |
| วิธีการใช้งาน | <p>: แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</p> <p>: เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15</p> <p>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร</p> <p>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm</p> <p>: เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm</p> | | |
| ระบบการทาสี | <p>: ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคลือบสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้นํ้ายาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซอล์ฟ เบอร์ 9119</p> <p>* ทาเบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</p> <p>* ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว</p> | | |
| การเก็บรักษา | <p>: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</p> <p>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</p> <p>: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท</p> | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | <p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</p> <p>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</p> <p>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</p> | | |
| คำเตือน | : เก็บให้พ้นมือเด็ก | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1 แกลลอน | | |



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2553

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944