

เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นวอชไพร์เมอร์ เบอร์ บี-922

สีรองพื้นสำหรับเหล็ก : ภายนอกและภายใน

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นวอชไพร์เมอร์ เบอร์ บี-922 เป็นสีรองพื้นโลหะชนิด 2 ส่วน ส่วน เอ มีผงซิงค์โครเมียมเคลือบผิวผสมกับไฟโพลีเอสเตอร์พิเศษ และมีส่วน บี เป็นกรด ช่วยให้การยึดเกาะบนผิวโลหะมันหรือโลหะผสม เช่น สังกะสี, เหล็กอาบสังกะสี, สแตนเลส, อลูมิเนียม ได้ดีมา | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้ | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) | 15 | 25 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 15 | 25 | 0 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นชนิด 2 ส่วน * ลักษณะฟิล์มสี : ดาน * เวคสี : สีเหลืองถึงสีเขียวเทา * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความท่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : 7.50% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> เวลาแห้งผิว : 15 นาที เวลาแห้งแข็ง : 0.5 - 1 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทากับ : 0.5 - 1 ชั่วโมง * จุดควบไพบ : 12 องศาเซลเซียส | | |
| วิธีการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-55 * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-55 0 - 5% โดยปริมาตร : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm : เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm : สีส่วน เอ 4 ส่วน ต่อส่วน บี 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ 20 นาที ก่อนใช้งาน ถ้าขุ่นให้เจือจางด้วยทินเนอร์ | | |
| ระบบการทาสี | <ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคลือบสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซ็อฟ เบอร์ 9119 * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> * เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นวอชไพร์เมอร์ เบอร์ บี-911 จำนวน 1 เที่ยว * เบเยอร์ ซิลด์ สีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว : การขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 - 800 ภายหลัง 2 ชั่วโมง | | |
| การเก็บรักษา | <ul style="list-style-type: none"> : หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | <ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ | | |
| คำเตือน | : เก็บให้พ้นมือเด็ก | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1 แกลลอน | | |