

เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา

ซีเคิลอบเงาลีนอ่อน : ซีซูเปอร์พรีเมียม สูตรพิเศษผสมเกลือ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<p>เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา เป็นซีเคิลอบเงาอัลติเรชั่นพิเศษ คุณภาพสูง ระดับซูเปอร์พรีเมียมให้ความเงาสูงและมีเนื้อสีเข้มข้นกว่าซีเคิลอบเงาทั่วไป ซึ่งทาง เบเยอร์ เป็นบริษัทสายแรกและรายเดียว ในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์จาก บริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในการใช้เทคโนโลยีไทฟลอน (Teflon Surface Protector) ทำการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ ใต้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของภูมิภาคเขตร้อนโดยเฉพาะจึงให้ความคงทนยาวนาน ทาง่าย สั้นแปรง เนื้อสีไม่ไหลย้อย แม้ทาที่ฟิล์มสีหนากว่าปกติ พิเศษสุดด้วยเทคโนโลยี Less Odour Formula หรือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา มีกลิ่นอ่อนกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง 30 เท่า จึงช่วยลดกลิ่นจากสารระเหยทั้งขณะทาทาและระหว่างที่รอสีแห้ง และช่วยย่นระยะเวลาการกลืนเข้าใช้งานในบริเวณที่ทาสีได้เร็วขึ้น</p> <p>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>																
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * สูตรลดกลิ่นของสารระเหย * ลดการเกาะฝุ่นและคราบสกปรกจากมลภาวะบนผิวฟิล์ม * ลดการดูดซึมเปื้อนของรอยคราบสกปรกต่างๆ ในครัวเรือน * ลดการไหลย้อยของสี แม้ต้องทาฟิล์มหนากว่าปกติ * ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย DuPont Ti-Pure Titanium Dioxide * ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด * ฟิล์มสีกันน้ำ ลดการเปื้อนบนพื้นผิวโลหะและป้องกันปัญหาสนิมในระยะยาวได้ และป้องกันปัญหาสนิม * ปกป้องคราบเขม่า น้ำมัน * ป้องกันฟิล์มสีหลุดลอก และไม่เปื้อนฝุ่นผง * เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่า และทนทานต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม 																
คุณสมบัติการใช้งาน	<p>เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา สามารถใช้งานกับผนังปูน เพื่อตัดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่าง หรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการลดปริมาณกลิ่นของสารระเหยที่มารบกวนผู้อยู่อาศัย</p>																
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ไม่น้อยกว่า</th> <th>ไม่เกิน</th> <th>แนะนำ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	20	30	30	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	50	60	60	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	65	65
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ														
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	20	30	30														
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	50	60	60														
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	65	65														
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : เงา * เวตสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา" * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 65 - 67% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 10 ชั่วโมง * จุดควบไพบ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส 																
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 <ul style="list-style-type: none"> : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm * การผสมก่อนการใช้งาน 																
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดลอก อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคลือบสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119 * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดลอกจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา ดีที่สุด พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ บี-955 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวโลหะพ่น, กัลวาไนซ์ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นวอร์ไพรมเมอร์ เบอร์ บี-922 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ บี-955 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวไม้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ บี-966 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวไม้ทึบมียาง <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ บี-977 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว 																
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 																
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่ายสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 																
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 																
มาตรฐานอ้างอิง	<ul style="list-style-type: none"> : - 																
ขนาดบรรจุ	<ul style="list-style-type: none"> : 1/4 แกลลอน และ 1แกลลอน 																

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า