

เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1000 (เจดสีมุกเงิน)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1000 (เจดสีมุกเงิน) ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผงมุกเงิน เกร็ดซูเปอร์พรีเมียม เนื้อสีมุก แข็งเร็ว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว			
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผสมผงมุก เงินงานสีไม่จาง • ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม • ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ไม่ลอก่อน • ไม่ควรทาทับบนสีน้ำมัน และสีน้ำอะคริลิก • ใช้งานง่าย แข็งเร็ว 			
คุณสมบัติการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาหรือการพ่นบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ หรือไม้ เช่น รั้วป็นพชานาค โบสถ์ ศาลา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น			
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน		30	0	0
• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน		150	0	0
• ทาได้ความเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน		30	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ				
• ประเภทของสี	อะคริลิกแลเกอร์			
• ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก			
• เจดสี	สีมุกเงิน			
• ความต่างจำเพาะ	0.95-1.05			
• ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c	20-30 นาที			
• แห้งสัมผัสได้	2-3 ชั่วโมง			
• เวลาแห้งก่อนทาทับ	24 ชั่วโมง			
• เวลาแห้งใช้งานได้	มากกว่า 31 องศาเซลเซียส			
วิธีการใช้งาน				
• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น			
• ทินเนอร์	: M-77			
• การผสมก่อนใช้งาน	: ผสมทินเนอร์ M-77 0-10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้พ่น : ผสมทินเนอร์ M-77 5-15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง/ลูกกลิ้ง			
ระบบการทาสี				
• การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมันคราบปูนละออง : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ โนวาล์ฟ เเบอร์ เอ็ม-001 : ผงที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เเบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร ควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบร้อก่อนทาสี			
• ระบบสีทับหน้า	: พื้นผิวเหล็ก โลหะ ที่มีความเงาควรใช้กระดาษทราย เบอร์ 200-280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ : ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดี โดยไม่มีส่วนที่เป็นปูน จะทำให้การยึดเกาะของ เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1000 (เจดสีมุกเงิน) ดีที่สุด			
	พื้นผิวปูน			
	: สีรองพื้น	: เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี 1900	จำนวน	1-2 เที่ยว
	: สีทับหน้า	: เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1000 (เจดสีมุกเงิน)	จำนวน	2-3 เที่ยว
	พื้นผิวโลหะ			
	: สีรองพื้น	: เบเยอร์ กระทั่ง รัสท์เทค 2 in 1 ชนิดสี KM-1110 (สีขาว)	จำนวน	1-2 เที่ยว
	: สีทับหน้า	: เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1000 (เจดสีมุกเงิน)	จำนวน	2-3 เที่ยว
	กรณีต้องการความเงาเพิ่มขึ้น			
	: ทับหน้า	: เบเยอร์ น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิก เเบอร์ เอ 100		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่			
ความปลอดภัยและสุขภาพ	: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์			
มาตรฐานอ้างอิง	: —			
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.236 ลิตร), 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน			