

เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1 K ซุปรีม เอาท์ดอร์

สีย้อมไม้โปร่งใส สำหรับไม้ภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1 K ซุปรีม เอาท์ดอร์ สีย้อมไม้โปร่งใสสูตรพิเศษ ที่พัฒนาการผสมผสานระหว่างโพลียูรีเทนและสีเคลือบไม้ เป็นที่ สุดของโพลียูรีเทนกลางแจ้งที่กล้าทำแดด ทาฝน ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมทินเนอร์ สำหรับงานทาไม้กลางแจ้งที่โดนแดด โดนฝน ทนต่อรอย ขีดข่วน มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีทั้งชนิดเงา และชนิดด้าน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันรังสียูวี น้ำ และสภาพอากาศต่างๆได้ดี - ฟิล์มสีให้ความเงาสวย โปร่งใส โชว์ลายไม้ มีความยืดหยุ่นสูง - ทนทานการขีดข่วนและแรงกระแทก - ทนต่อการเหยียบย่ำขูดถู - ป้องกันเชื้อรา - ทำความสะอาดง่าย ทนสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด - ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมทินเนอร์ - ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม - ทาได้ทั้งพื้นไม้ ผนังไม้ และเฟอร์นิเจอร์ 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1 K ซุปรีม เอาท์ดอร์ เหมาะสำหรับงานทาไม้ ทั้งภายในและภายนอก ไม้กลางแจ้งที่โดนแดด โดนฝน สามารถทาได้ ทั้งพื้นไม้ ผนังไม้ เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เตียง วงกบ ประตู หน้าต่าง บัว รั้ว ราวระเบียงไม้ ระแนง เชิงชายไม้ ทั้งงานกลางแจ้ง และในร่ม ทั้ง ไม้จริงและไม้เทียม		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาที่ฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน • ความหนาที่ฟิล์มสีเปียก, ไมครอน • ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน 	0 0 40	0 0 45	0 0 ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามชนิดของไม้
: สีที่ทาออกมามีความอ่อนแก่ ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ หากไม่แน่ใจควรลองทานเนื้อที่เล็กก่อน			
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : สีย้อมไม้ • ลักษณะฟิล์มสี : เงา , ด้าน • เจตสี : สีไม้อีกเงา สีไม่มีระลอกกานีเงา สีไม่วอลนัทเงา • ความถ่วงจำเพาะ : 0.90 - 0.95 • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 40 - 50 • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °C • แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง • เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง • เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง • จุดความไฟ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น • ทินเนอร์ : ทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ • การผสมก่อนใช้งาน : - 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีเป็นไม้เก่า หรือเป็นไม้ที่ฟิล์มสีลอกหลุด ชัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม สำหรับไม้ใหม่ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอม เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ 2. กรณีไม้เคยเคลือบสีมาก่อน และฟิล์มสีอยู่ในสภาพดี ให้ลูบด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม 3. กรณีไม่มีรอย เช็ดทำความสะอาดอย่างไม่ด้วยทินเนอร์ M-77 แล้วทิ้งให้แห้งสนิท 4. สำหรับไม้เนื้อแข็ง ชัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 80 - 100 ก่อน เพื่อเปิดร่องเสี้ยนให้เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซุปรีม ซึมลงปกรักษาเนื้อไม้ได้อย่างเต็มที่ • ระบบสี <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถทาได้เลย โดยไม่ต้องรองพื้น 2. สามารถทาได้เลย โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ 3. ทาเบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซุปรีม จำนวน 3-4 เที่ยว • ทินเนอร์สำหรับล้างอุปกรณ์ เบเยอร์ทินเนอร์ M-1199 สำหรับล้างอุปกรณ์ 		
การเก็บรักษา	- ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น		
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดม - หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่ - ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	- เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1.5 ลิตร , 3 ลิตร		