

# สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส

สีน้ำอะคริลิก (ชนิดด้าน) สำหรับภายใน

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะของ "BegerCool" เพื่อสร้างความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีแห้งง่าย กลบรอยขีดข่วน สีไม่ไหลย้อย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทนฟิล์มสีป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟิล์มสีกลบรอยพื้นผิวดีเยี่ยม</li> <li>- ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน</li> <li>- ฟิล์มสีทนต่อด่าง</li> <li>- ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ</li> </ul>		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่นเกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน</li> <li>• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน</li> <li>• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน</li> </ul>	30 100 35	40 130 40	35 115 35
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทของสี</li> <li>• ลักษณะฟิล์มสี</li> <li>• เจดสี</li> <li>• ความถี่จางเฉพาะ</li> <li>• เนื้อสีโดยปริมาตร</li> <li>• เนื้อสีโดยน้ำหนัก</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c</li> <li>• แห้งสัมผัสได้</li> <li>• เวลาแห้งก่อนทาชั้น</li> </ul>	สีน้ำอะคริลิกแท้ ด้าน ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส" 1.30 - 1.40 30.0 - 35.0% 45.0 - 55.0% 30 นาที 2 - 4 ชั่วโมง		
<b>วิธีการใช้งาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์</li> <li>• การเจือจาง</li> <li>• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน</li> <li>• การผสมก่อนการใช้งาน</li> </ul>	: แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% โดยปริมาตร		
<b>ระบบการทาสี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว</li> <li>• ระบบสี</li> </ul>	: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% : พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยแล้วหาด้วย เบเยอร์ โมวต์พีร์ เบอร์ เอ็ม-001 ข้อเสนอแนะ : ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโวลเบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซิลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม. : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ดีที่สุด  : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์คูล ไพรมเมอร์ เบอร์ 5000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว หรือ เบเยอร์ วอเทอร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-2090 * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว		
<b>การเก็บรักษา</b>	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่ายสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		